

Impregnat do drewna - tabela doboru

Dobór preparatu do zastosowania i klasy użytkowania: im większe narażenie na wodę i grunt, tym mocniejsza ochrona. Liczba warstw i interwały orientacyjne - zawsze potwierdź na etykiecie.

Dobór preparatu do zastosowania

Zastosowanie	Klasa użytkowania	Typ preparatu	Warstwy	Odnawianie
Taras	Zewnątrz, intensywne użytkowanie	Grunt biobójczy + olej	grunt + 2-3	co 1-2 lata
Płot, ogrodzenie	Zewnątrz, bez kontaktu z gruntem	Grunt biobójczy + lazura	grunt + 2	co 3-5 lat
Altana, pergola	Zewnątrz, częściowo zadaszona	Grunt biobójczy + lazura	grunt + 2	co 3-5 lat
Meble ogrodowe	Zewnątrz, kontakt użytkowy	Grunt + olej	grunt + 2	sezonowo, co 1-2 lata
Więźba, drewno konstrukcyjne	Wewnątrz, ukryte	Impregnat solny lub ciśnieniowy	wg technologii	trwałe (jednorazowo)
Kontakt z gruntem lub wodą	Najwyższa klasa narażenia	Preparat biobójczy do gruntu (zarejestrowany)	wg producenta	wg producenta

Jak stosować

Chroń drewno systemowo: najpierw impregnat gruntujący biobójczy, potem warstwa dekoracyjna (olej lub lazura) z tego samego systemu. Drewno musi być czyste i suche (wilgotność poniżej 15-18%), a nowe deski z tartaku wymagają sezonowania. Nakładaj cienkie warstwy wzdłuż włókien, w temperaturze około 10-25 stopni, nie w pełnym słońcu ani przed deszczem. Szczególnie dokładnie pokrywaj torce (czoła desek), bo nasiakają najbardziej.

Bezpieczeństwo i utylizacja

Dawkowanie i sposób użycia stosuj wyłącznie zgodnie z etykietą i kartą charakterystyki; produkty biobójcze podlegają rejestracji. Pracuj w rękawicach i okularach, zapewnij wentylację - preparaty rozpuszczalnikowe są łatwopalne. Szmaty nasączone olejem, zwłaszcza lnianym, mogą się samozapalić - rozłóż je do wyschnięcia na zewnątrz lub zmocz wodą. Drewna impregnowanego nie wolno palić w kominku ani piecu. Resztek preparatów i opakowań nie wyrzucaj do kanalizacji ani zwykłego kosza - oddaj do punktu odbioru odpadów.